

## SERIE 462C-463C- 061C/S

### Specifica tecnica

- **Descrizione prodotto**

Foil per stampa a caldo per cartotecnica e legatoria.

- **Colori disponibili**

061C00 NERO METALLIZZATO	462C02 ORO LIMONE BRILLANTE
061C04 RAME METALLIZATO	462C03 ORO BRILLANTE
061C06 RAME METALLIZATO	462C05 ORO BRILLANTE
061C07 RAME METALLIZATO	462C08 ORO BRILLANTE
061C08 RAME METALLIZATO	462C09 ORO BRILLANTE
061C11 CANNA DI FUCILE MET	462C13 PLATINO BRILLANTE
061C15 BRONZO METALLIZZATO	462C19 ORO SATINATO
061C27 ROSSO METALLIZATO	462C24 ORO SATINATO
061C30 BORDEAUX METALLIZATO	462C25 ORO SATINATO
061C33 ROSA METALLIZATO	462C36 ORO SATINATO
061C36 FUCSIA METALLIZZATO	462S29 ORO SATINATO (POLIESTERE OPACO)
061C43 BLU METALLIZATO	463C50 ARGENTO BRILLANTE
061C50 VERDE METALLIZATO	463C52 ARGENTO SATINATO

- **Caratteristiche**

- Rilascio facile.
- Adatto per tratti medi/grossi.
- Temperatura di stampa consigliata: 105-130°C.
- Macchine verticali e platine: 90°C - 130°C
- Macchine cilindriche: 130°C - 150°C
- Macchine rotative: 180°C - 200°C
- Le temperature sopra menzionate sono indicative, la temperatura idonea dipenderà dalla combinazione di diversi fattori (tipo di macchina, velocità di stampa, pressione, tipo di supporto, superficie )
- Si raccomanda l'utilizzo di superfici pulite e asciutte
- Altezza massima: 640/1280 mm.
- Spessore poliestere: 12 micron.



## SERIE 462C-463C- 061C

### Specifica tecnica

- **Applicazioni**
  - Carta patinata, carta ruvida e gofrata, pelle, PU ecc.
- **Suggerimenti**
  - Si raccomanda comunque di testare il prodotto su ogni tipo di substrato prima della produzione industriale.
  - Trovate la combinazione migliore adeguando la temperatura, il tempo di stampa e la pressione al fine di ottenere il miglior risultato di stampa.
  - Tenere lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

*Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sulle attuali conoscenze ed esperienze forniteci dai nostri fornitori. Esse non possono essere considerate esaustive, ma puramente indicative. Il livello di adattabilità del prodotto deve essere giudicato dall'utilizzatore stesso. Gli obblighi di Oropress si limitano a quanto previsto nell'art. 1522 del Codice Civile Italiano, pertanto Oropress Spa declina ogni responsabilità e non si assume nessun obbligo in merito a danni derivati dall'utilizzo errato di queste informazioni.*

Versione Dicembre 2023

2/2